

POLİASPARTİK REÇİNE**ATA PPR 28510****ÜRÜN TANIMI**

Poliizosiyanatlar için aminofonksiyonel yardımcı reaktan

VERİLEN FORM

Düşük viskoziteli, solventsiz sıvı

KULLANIM ALANLARI

Yüksek katı içerikli, iki bileşenli poliüretan son katlar ve solvent içermeyen kaplama malzemelerinin formülasyonu için kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler

Zemin kaplamaları

Dekoratif kaplamalar

Ahşap kaplamalar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	170-210	mg KOH/g	DIN 16945
Eşdeğer ağırlık	Approx. 290	g/mol	-
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,10	g/cm ³	DIN 51757
Viskozite (Brookfield 25 °C)	60-140	cP	TS 6126 EN ISO
Parlama noktası	>97	°C	-
Renk	Maksimum 250	Hazen	TS EN ISO 4630
Katı oranı	95-100	%	TS EN ISO 3251

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Malzeme orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 5- 30 °C arasında depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması önlenmelidir. Nemden, ısıdan ve yabancı maddelerden koruyunuz. Reçinenin belirtilen depolama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.

Orijinal kapalı Atayağ ve Kimya kabında saklanmalıdır. Ürün, belirtilen saklama koşullarına tam uygun olarak depolanması şartıyla, ilgili taşıma belgelerinde belirtilen sevkiyat gününü takip eden altı ay saklama süresine sahiptir.

Altı ayın geçmesi, ürünün artık spesifikasyonları karşılamadığı anlamına gelmez. Ancak Atayağ ve Kimya, böyle bir ürünü kullanmadan önce spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığının test edilmesini önermektedir.

Bu sürenin dolması halinde Atayağ ve Kimya ürünle ilgili herhangi bir beyanda bulunmayacak ve ürünün spesifikasyon değerlerine uymaması halinde Atayağ ve Kimya hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.