

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**2 K AKRİLİK REÇİNE****ATACRYL 18B50****ÜRÜN TANIMI**

Poliizosiyanat ile kürlendiğinde iki bileşenli sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş hidroksil fonksiyonel akrilik reçinedir.

KİMYASAL BİLEŞİM

ATACRYL 18B50 bazlı boya ve cilalar için seçilen solventler su içermemeli ve izosiyanatlarla reaksiyona giren gruplar içermemelidir.

Yüksek parlaklık
Mükemmel sertlik
Hava şartlarına mükemmel dayanım
Mükemmel kimyasal ve uygulama özellikleri
Hızlı kurutma
CAB ile iyi uyumluluk

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Ahşap kaplamalar
Dekoratif kaplamalar
Oto tamir kaplamaları

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Butil asetat	-	-
Katı değeri	48-52	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	3000-5000	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Maksimum 6	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maksimum 1	Gardner	TS EN ISO 4630
Hidroksil değeri (katıda)	yaklaşık 1,8	%	Izel Test Methods
Hidroksil değeri (reçinede)	0,9±0,2	%	Izel Test Methods
Yoğunluk (20 °C)	0,98-1,02	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.