

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**2 K AKRİLİK REÇİNE**

ATACRYL 18X55 LV

ÜRÜN TANIMI

Poliizosiyanat ile kürlendiğinde iki bileşenli sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş hidroksil fonksiyonel akrilik reçinedir.

Yüksek parlaklık

Mükemmel sertlik

Mükemmel ayrışma özellikleri

Mükemmel kimyasal ve uygulama özellikleri

Hızlı kurutma

KİMYASAL BİLEŞİM

ATACRYL 18X55 LV bazlı boya ve cilalar için seçilen solventler su içermemeli ve izosiyanatlarla reaksiyona giren gruplar içermemelidir.

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler

Ahşap kaplamalar

Dekoratif kaplamalar

Oto tamir kaplamaları

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG

VARİL-200 KG

Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı değeri	53-57	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	2000-3000	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Max 8	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Max 1	Gardner	TS EN ISO 4630
Hidroksil değeri (katıda)	yaklaşık 1,8	%	Izel Test Methods
Hidroksil değeri (reçinede)	1,0±0,2	%	Izel Test Methods
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,03	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.