

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**1 K AKRİLİK REÇİNE****ATACRYL 25T60****ÜRÜN TANIMI**

Hava kurumalı, poliakrilik ve termoplastik reçine

KİMYASAL BİLEŞİM

1 bileşenli toluenli akrilik reçine

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler

Yol çizgi boya ları

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG

VARİL-200 KG

Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Toluen	-	-
Katı değeri	58-62	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	6340-9850	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Maksimum 16	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maksimum 1	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,99-1,03	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK**Aseton** -Çözünür**Toluen** -Çözünür**Ksilen** -Çözünür**White Sprit** -Çözünmez**SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ**

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.