

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**1 K AKRİLİK REÇİNE****ATACRYL 28T60L****ÜRÜN TANIMI**

Hava kurumalı, poliakrilik ve termoplastik reçine
Hızlı kuruyan ve kolay şekillendirilen filmler oluşturur
Kıvrılma karşı iyi direnç ve iyi parlaklık

KİMYASAL BİLEŞİM

1 bileşenli toluenli akrilik reçine

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Yol çizgi boyaları

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Toluen	-	-
Katı değeri	59-61	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	6340-9850	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Maksimum 15	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maksimum 2	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,04	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	-Çözünür
Toluen	-Çözünür
Ksilen	-Çözünür
Metil izobutil keton-	Çözünür
Butil asetat	-Çözünür
White Sprit	-Çözünmez

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.