

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**RAPİD (ZİNCİR SONLU) ALKİD REÇİNE****ATAKYD 26T60 LV****ÜRÜN TANIMI**

Hava ile kuruyan alkid reçine
Yüksek sararma direnci
Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı
Yüksek sertlik

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine	Uyumsuz
Amino reçineler	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçine	Uyumlu
Selüloz nitrat	Uyumlu
Aromatik poliizosiyanat	Uyumlu

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Yol çizgi boyları

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Benzoik asit	-	-
Yağ tipi	Soya yağı	-	-
Yağ oranı	26	%	-
Solvent tipi	Toluen	-	-
Katı değeri	59-61 (125°,60 dk)	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	W-Y / 15,7-26,8	Gardner/sec	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0,98-1,02	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 7	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton -Çözünebilir
Toluen -Çözülebilir
Ksilen -Çözülebilir
White Sprit -Çözünmez
Terebentine -Çözünmez

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt- 0,03-0,06%
Zirkonyum- 0,15-0,30%
Kalsiyum- 0,10-0,20%
%100 Katı alkid Metal yüzdelерinin tavsiye edilen
saçılma oranları

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.