

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**2K KISA YAĞLI ALKİD REÇİNE****ATAKYD 40X65****ÜRÜN TANIMI**

İyi sararma direnci
Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı
Son kat, astar boyaları ve vernikler

UYUMLULUK

Rapid Alkid Reçineler	Uyumlu
Kısa Yağlı Alkid Reçineler	Uyumlu
Selüloz Nitrat	Uyumlu
Uzun Yağlı Alkid Reçineler	Uyumsuz

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Yol çizgi boyaları
Ahşap kaplamalar
Dekoratif kaplamalar

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Soya yağı	-	-
Yağ oranı	40	%	-
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı değeri	64-66 (125°,60 dk)	%	TS EN ISO 3251
Viscosity (Gardner 25 °C)	Z3-Z4 / 67,9-93	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	1,02-1,05	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
OH değeri	4,45	%	AT %100 SOLID (CALCULATED)
Renk (%50 Katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton -Çözünebilir
Toluen -Çözülebilir
Ksilen -Çözülebilir
White Sprit -Çözünmez
Terebentine -Çözünmez

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

ATA YAĞ VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HAYRABOLUOSB MAH. OCAK SK. NO: 3 HAYRABOLU/ TEKİRDAĞ
www.atayag.com