

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**UZUN YAĞLI ALKİD REÇİNE****ATAKYD LO 63W70****ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, uzun yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı
Çok iyi sararma direnci

UYUMLULUK

Amino reçineler	Uyumlu
Kısa Yağlı Alkid Reçineler	Uyumsuz
Selüloz Nitrat	Uyumlu
Uzun Yağlı Alkid Reçine	Uyumlu

UYGULAMA ALANLARI

Ahşap Kaplamalar
Dekoratif kaplamalar

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-950 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Soya yağı	-	-
Yağ oranı	63	%	-
Solvent tipi	White sprit	-	-
Katı oranı	69-71	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z5-Z6 / 144,5-217,1	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0,95-0,98	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton -Çözünebilir

Toluen -Çözülebilir

Ksilen -Çözülebilir

White Sprit -Çözünmez

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt- 0,05-0,07%

Zirkonyum- 0,20-0,40%

Kalsiyum- 0,10-0,30%

%100 Katı alkid Metal yüzdelерinin önerilen oranları

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.