

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı EPOKSİ REÇİNE SERTLEŞTİRİCİ / POLYAMİD

ATAMİD A 15

ÜRÜN TANIMI

Mükemmel su ve korozyon direnci, Mükemmel yapışma,
Mükemmel pigment ve yüzey ıslatma, İyi kimyasal direnç,
Uzun kullanım ömrü, Hızlı kuruma

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boya ve vernikler, Ahşap kaplamalar,
Yol çizgi boyları, Kutu ve bobin kaplamaları,
Dekoratif kaplamalar

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	230-270	mg KOH/g	DIN 16954
Viskozite (Brookfield 75 °C)	3200-4000	cP	DINEN ISO 3219/A-3
Renk	Maksimum 10	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,95-0,99	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Amin hidrojen eşdeğeri ağırlık	Yaklaşık 198	g/mol	-
Karışım ömrü ve dokunma Kurutma /dakika)	(15-45)&240	fr.20->40°Cw.	DIN EN 22719
Alevlenme noktası	>90	°C	-

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Malzeme orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 5- 30 °C arasında depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması önlenmelidir. Nemden, ısıdan ve yabancı maddelerden koruyunuz. Reçinenin belirtilen depolama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.