

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı EPOKSİ REÇİNE SERTLEŞTİRİCİ / POLYAMİN

ATAMİN CA 35 N

ÜRÜN TANIMI

Metal ve mineral yüzeyler için çok iyi yapışma,
Mükemmel pigment ve yüzey ıslatma, iyi kimyasal direnç,
Mükemmel renk

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG

VARİL-200 KG

Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	350-450	mg KOH/g	DIN 16954
Viskozite (Brookfield 75 °C)	200-350	cP	DINEN ISO 3219/A-3
Renk	Maksimum 2	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,04	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Amin hidrojen eşdeğeri ağırlık	Yaklaşık 104	g/mol	-
dakika)	20-30	fr.20->40°Cw.	DIN EN 22719

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Malzeme orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 5- 30 °C arasında depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması önlenmelidir. Nemden, ısıdan ve yabancı maddelerden koruyunuz. Reçinenin belirtilen depolama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.