

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı EPOKSİ REÇİNE SERTLEŞTİRİCİ / POLYAMİN**ATAMIN CA 46****ÜRÜN TANIMI**

Mükemmel su ve korozyon direnci, Mükemmel yapışma,
Mükemmel pigment ve yüzey ıslatma, İyi kimyasal direnç,
Uzun kullanım ömrü, Hızlı kuruma

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boya ve vernikler, Emaye fırın boya ları,
Yol çizgi boya ları, Kutu ve bobin kaplamaları,
Dekoratif kaplamalar

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	350-450	mg KOH/g	DIN 16954
Viskozite (Brookfield 75 °C)	200-350	cP	DINEN ISO 3219/A-3
Renk	Maksimum 2	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	1,00-1,04	g/cm3	TS EN ISO 2811-1
Amin hidrojen eşdeğeri (ağırlık dakika)	Yaklaşık 93	g/mol	-
Alevlenme noktası	20-30	fr.20->40°Cw.	DIN EN 22719
	>100	°C	-

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Malzeme orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 5- 30 °C arasında depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması önlenmelidir. Nemden, ısıdan ve yabancı maddelerden koruyunuz. Reçinenin belirtilen depolama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.