

**DİSTİLE AYÇİÇEĞİ YAĞ ASİDİ****ATA DISTILLED FATTY ACID****ÜRÜN TANIMI**

Distile Yağ Ayçiçek Asidi, bitkisel yağların parçalanması, fraksiyonlanması, destilasyonu ve ağartılması sonucu elde edilen yağ asitleridir.

**AMBALAJ ŞEKLİ**

IBC-1250 KG Dökme

**KULLANIM ALANLARI**

Boya, tekstil, sabun, plastik, kauçuk ve madeni yağ

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| <u>Spesifikasyon</u>                               | <u>Birim</u>            | <u>Metod ve Referans Değeri</u> |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
|                                                    |                         | <u>Metod</u>                    | <u>min.</u> | <u>max.</u> |
| Appearance(Görünüş)                                | -                       | Liquid(Sıvı)                    | -           | -           |
| Titer(Titre)                                       | °C                      | ACOS Td 1-a 64                  | 15          | 26          |
| Color(Renk)                                        | Gardner                 | ACOS Td 1-a 64                  | 0,7         | 2,4         |
| Acid Value (Asit İndisi)                           | mg KOH/g                | AOCS Cd 3d-63                   | 192         | 204         |
| Unsaponification Matter (Sabunlaşmayan madde)      | %                       | TS 7570 EN ISO 3596             | -           | 1           |
| Saponification Value (Sabunlaşma Sayısı)           | mg KOH/g                | AOCS Cd 3-25                    | 193         | 205         |
| İodine Value g I <sub>2</sub> /100 g (İyot indisi) | g I <sub>2</sub> /100 g | AOCS Tg 1-64                    | 117         | 128         |

**SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ**

Malzeme orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 5- 30 °C arasında depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması önlenmelidir. Nemden, ısıdan ve yabancı maddelerden koruyunuz. Reçinenin belirtilen depolama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.